

ACS ~ Manchons retractables à froid en polyéthylène + ALU



Fiche technique

CODE	LARGEUR	LONGUEUR	PIÈCES	KG
ACS 50	50mm	15m	12	0.74
ACS 100	100mm	15m	8	

- bande d'étanchéité à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau
- matériel: film adhésif butyl, un complexe d'aluminium renforcé d'un film polyester
- épaisseur: 0.6mm
- force de pelage: $\approx 4\text{N/cm}$
- perméabilité à la vapeur d'eau: $\approx 2.5\text{g/m}^2/24\text{h}$
- résistance au coulage du mastic butyl à 5°C: 0mm
- résistance au coulage du mastic butyl à 70°C: $\leq 3\text{mm}$
- résistance à la déchirure amorcée: $\approx 1\text{N}$
- température d'application: $+5^\circ\text{C} \leq T \leq 40^\circ\text{C}$
- température de service: $+30^\circ\text{C} \leq T \leq 80^\circ\text{C}$