

# KM ~ Cinta retráctil a frío



## Data técnica

ANCHURA	LONGITUD	PIEZAS	KG
75	15	24	1,35
50	15	24	0,82

Se utiliza para sellas conductos, especialmente para lugares que requieren la hermeticidad

Datos técnicos:

- portador: 0,1mm polyethylene
- revestimiento adhesivo: 1mm
- color: gris
- tiempo de anillado: 24 horas (máx.)
- resistencia al agua: muy buena, aplicar sobre superficie seca
- peel on steel: 9 N/cm (23°C)
- densidad: 1.7g/cm<sup>3</sup>
- alargamiento a la rotura:  $\geq 700\%$
- clasificación: B2 (DIN 4102, parte 1)
- flexibilidad: excelente hasta -40°C
- resistencia a la temperatura: -40°C hasta +70°C
- sustancia sólida: 100%, no evaporación

- proceso de envejecimiento: muy lento
- almacenamiento: lo más seco posible