

ACS ~ Cinta retráctil a frío en polyethylen



Data técnica

CODIGO	ANCHURA	LONGITUD	PIEZAS	KG
ACS 50	50mm	15m	12	0.74
ACS 100	100mm	15m	8	

- borrador y cinta de sellado a prueba de agua
- material: sellador de butilo, laminado reforzado con una película de poliéster
- espesor: 0.6mm
- resistencia al pelado: $\approx 4\text{N/cm}$
- permeabilidad al vapor: $\approx 2.5\text{g/m}^2/24\text{h}$
- resistencia a la caída en 5°C: 0mm
- resistencia a la caída en 70°C: $\leq 3\text{mm}$
- resistencia a la propagación e lágrimas: $\approx 1\text{N}$
- temperatura de aplicación: $+5^\circ\text{C} \leq T \leq 40^\circ\text{C}$
- temperatura de servicio: $+30^\circ\text{C} \leq T \leq 80^\circ\text{C}$